

Technická informace:

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Optimální ochrana před povětrností a korozí.

Základní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr v jednom.
Rovnoměrný hedvábný mat.

- Pro vnitřní plochu okapových žlabů.
- Pro zinkové, pozinkované plochy a tvrzené PVC.
- Pro novostavby i rekonstrukce.

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Vysoká mechanická ochrana. Rychlé schnutí.

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE:

- hedvábně matný kopolymer
- lze použít na vnitřní plochy okapových žlabů jako základní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr
- poskytuje optimální ochranu před povětrností a korozí
- výborně drží na podkladech ze zinku, pozinkované oceli tvrzeném PVC
- má vysokou odolnost proti oděru
- rychle schne a nezmýdluje. Odolná proti slabým kyselinám a louhům
- rovnoměrný hedvábný mat i při vícenásobných nátěrech
- nanáší se v dodávané konzistenci štetcem nebo válečkem. Nedá se míchat s nátěrovou hmotou DELTA®-DACHCOLOR (nátěr pro střešní doplňky). Pro ředění nepoužívejte technický benzin, ale pouze DELTA® Universal verdünnung (DELTA®- Univerzální ředidlo).

Skladba nátěru pro různé podklady:

Podklad:	Příprava	Základní nátěr	Vrchní nátěr
zinek/	omýt čpavkovou	DELTA®Zink Rinnen	DELTA®Zink Rinnen

pozinkovaná ocel	vodou se smáčedlem	Farbe	Farbe
neželezné kovy, hliník, měď	očistit a zbrousit	DELTA®Zink Rinnen Farbe	DELTA®Zink Rinnen Farbe
plasty, tvrzené PVC, polyester, plasty vyztužené skel.vláknny	očistit a zbrousit	DELTA®Zink Rinnen Farbe	DELTA®Zink Rinnen Farbe

Při použití jako antikorozní nátěr se na dobře odrezaný ocelový podklad nanáší min. 3 – 4 nátěry.

Informace pro zpracování:

Seznamte se s obsahem bezpečnostního listu. DELTA®Zink Rinnen Farbe odstraňte z doashu dětí. Výpary pokud možno nevdechovat a barvu nevylévat do kanalizace. Těsnicí hmoty a těsnicí profily často obsahují nevhodná změkčovadla a při kontaktu s nátěrovým filmem mají sklon k vytváření lepkavého povrchu.

Technická data:

Materiál	hedvábně matný kopolymer
Použití	okapové žlaby, vnitřní plocha
Odstín	RAL 7035 světle šedá
Lesk	hedvábný mat, 25-30%/ úhel 60°
Hustota	ca. 1,13 g /ml
Viskozita	lehce tixotropní
Vydatnost	6 – 10 m2/litr
- 1 nátěr	= ca. 50-70 ml/ bm žlabu
Příprava barvy	před použitím důkladně promíchat!
Schnutí	zavadlé 40-60 mit přetíratelné 5 – 6 hod proschlé ca. 12 hod.
Čištění náčiní	DELTA®-Universal Verdünnung nebo nitro ředidlo
Označení	hořlavé
Balení	0,75 l / 2,5 l